

# パルサーlub標準グリース 《PL5のご紹介》

パルサーlubでは、あらゆる潤滑の場面でご使用いただける様に、用途別に7種類のグリースを、**《パルサーlub標準グリース》**として準備しております。

標準グリースの番号	用途
PL1	多目的用グリース
PL2	高荷重用グリース
PL3	高速用グリース
PL4	食品用グリース

標準グリースの番号	用途
PL5	高温用グリース
PL6	多目的用グリース 二硫化モリブデン3%含有
PL7	低温用グリース

**《パルサーlub標準グリース PL5》**は、クリューバー社製のポスフェット BE 71-461 (POSFETT BE 71-461)グリースです。 ベールオイルに鉍物油を使用したポリウレアグリースで、高温環境下での潤滑に最適な耐熱グリースです。

圧延機械、精錬工程の高温で過酷な使用条件や、高い耐水性を持つグリースなので、熱湯を使用する様な環境においてもご使用いただけます。

### 代表性状

項目	ASTM #	PL5	
グリースの使用用途		高温用	
NLGI 番号	D217	1	
混和ちょう度 @25℃		320	
滴点 (℃)	D2265	260	
増ちょう剤		ポリウレア	
外観色		ベージュ色	
ベースオイル		鉍物油	
四球摩耗試験 (四球式耐荷重性能試験)、焼付荷重 (kg)	D2596	250	
四球摩耗試験、摩耗痕直径 (mm)	D2266	0.50	
動粘度 cSt)	@40℃	D445	460
	@100℃	D2161	29
使用環境温度		-15 ~ 160	

危険有害成分について  
(PRTR制度：非該当 毒物及び劇物取締法：非該当)

## POSFETT BE 71-461

High temperature grease